



# PAV HD DOT5

REQUISITI TECNICI – Campione sp. 8 mm

<b>DENSITA':</b>	980 kg/m <sup>3</sup>
<b>RESISTENZA ALLO STRAPPO:</b>	≥1,50 (sec. DIN 53455 )
<b>ASSORBIMENTO DEGLI SHOCK:</b>	10-18% ca.
<b>RESISTENZA TERMICA:</b>	-30° fino a +80°C
<b>COEFF. DILATAZIONE TERMICA LINEARE:</b>	23.1 • 10 <sup>-5</sup> / °C + 3.4% (sec. DIN 53752)
<b>CONDUCIBILITA' TERMICA:</b>	0,17 W/(mK) EN 12667
<b>TOLLERANZE MISURE E PESO:</b>	lunghezza e larghezza ± 1,5%, spessore ± 5% peso ± 1,5%
<b>REAZIONE AL FUOCO:</b>	B2 - Secondo norma DIN 4102 E f1 - Secondo norma UNI 13501 - 1
<b>RIDUZIONE DEL RUMORE DI CALPESTIO:</b>	ca. 15 dB fino a 23 dB
<b>RESISTENZA SCIVOLAMENTO SICUREZZA DEAMBULAZIONE:</b>	classe R 10 DIN 51130 – classe DS EN 14041 coefficiente di attrito da scorrimento μ 0.57 EN 13893
<b>DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO:</b>	permeabile al vapore
<b>COMPORAMENTO CHIMICO:</b>	resistente all'acqua e a molti acidi diluiti, chimicamente neutro, resistente alle radiazioni UV EN 423
<b>POSA:</b>	incollare con colla PU su fondo liscio e pulito, o fissare con nastro biadesivo per moquette / pavimenti calpestabili

## KEN BIO S.r.l.

P.Iva 02343920209 | Tel. +39 348 7698074

Web: [www.gommafit.it](http://www.gommafit.it) | Info: [gommafit@gmail.com](mailto:gommafit@gmail.com)

Sede legale: Via Arginello Foggia, 48 - 46030 Dosolo (MN)

Magazzino: Strada Prov. 63R, 149/S - 42044 Gualtieri (RE)